



Общество с ограниченной ответственностью «Химико - аналитический центр «Плазма»
(ООО «ХАЦ «Плазма»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Адрес: 634040, Россия, г. Томск, ул. Высоцкого Владимира, д. 28, стр.4
Телефон/факс: (3822) 634-244, e-mail: plasma_tomsk@mail.ru
ИНН 7017125480 КПП 701701001 ОГРН 1057002601700

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий испытательным центром

Г.А. Филипас
«17» августа 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 154а / 21

(на 4 листах, 4 страницах)

Наименование образца испытаний: песок из шлаков тепловых электростанций ГОСТ 26644-85 (согласно документам заказчика).

Информация о заказчике: ООО "Тэфра".

Юридический адрес заказчика: 636037, Томская обл., г. Северск, ул. Дорога Автодорога, д. 14/19, стр. 73.

Фактический адрес заказчика: 636037, Томская обл., г. Северск, ул. Дорога Автодорога, д. 14/19, стр. 73.

Основание для испытаний: договор № 877/33-Д от 19.02.2021 г.

Информация об отборе образца: образцы предоставлены заказчиком.

Дата поступления образца: 28 июля 2021 г.

Дата(ы) проведения испытаний: 29 июля 2021 - 17 августа 2021 г.

Дата выдачи протокола: 17 августа 2021 г.

Результаты испытания

№ п/п	Номер пробы лабораторный	g1990	
	Номер пробы заказчика	№ 1	
1	Наименование характеристики (показателя)	Содержание, %	
	Зерновой состав		
	Диаметр отверстий контрольных сит, мм		
	5,0		5,66
	2,5		21,45
	1,25		18,75
	0,63		17,72
	0,315		12,41
	0,16		9,93
	0,125		2,89
1	менее 0,125	11,20	
2	Потеря массы при прокаливании (ППП)	9,28	
3	Насыпная плотность	836	
4	Свободный оксид кальция (СаО _{свобод.})	<0,02	

Результаты испытаний относятся только к предоставленным заказчиком и прошедшим испытание образцам.

Испытательный центр не осуществляет отбор образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов и информацию, предоставленную заказчиком

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения центра.

Ответственный за составление протокола инженер-исследователь I категории *Маковенко* Маковенко А. Н.